P10

Cinta de PVC plastificado, ideal para **proteger superficies de pintado y para perfilar**. Se adhiere perfectamente a una amplia gama de superficies y es muy **conformable**. Permanece adherida tanto tiempo como sea necesario. Transcurrido este tiempo, se retira perfectamente, de manera muy limpia y no deja restos de masa adhesiva.

Es resistente a **altas temperaturas**, hasta 150 ºC durante 1 hora, sin perder sus propiedades.

Se suministra en color **verde y azul**. Largo de 55 m y el **ancho requerido**, a partir de 1 mm.

Cumple las Directivas 2000/53/EC, RoHS 2002/95/EC y 2003/11/EC. Se trata de un producto que no contiene plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) ni polibromodefeniléteres (PBDE).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARÁMETROS	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	VALOR ESTÁNDARD
Espesor (mm)	ASTM D-1000	0,15 ± 0,02	0,150
Fuerza de rotura (N/cm)	ASTM D-1000	Mínimo 22	31
Elongación a la rotura (%)	ASTM D-1000	Mínimo 100	140
Adhesión sobre acero (N/cm)	ASTM D-1000	Mínimo 1,8	2,3
Adhesión al dorso (N/cm)	ASTM D-1000	Mínimo 1,8	2,4

APLICACIONES

- Protección de superficies para pintado a altas temperaturas, asegurando que no deja restos de masa adhesiva.
- Perfilar contornos en los procesos de pintado.
- Aplicación en zonas húmedas *wet - wet*.

Condiciones generales:

poner especial atención en que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto. Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

Distribuciones Julmarsa S.L.
Tf: 91 7254255
www.julmarsa.com ; info@julmarsa.com